

# VERWERKINGS ADVIES PADVAST



## Enkele gegevens van het materiaal:

Los gestort weegt Achterhoeks Padvast ca. 1.750 kg/m<sup>3</sup>. Verdicht ca. 2.000 kg/m<sup>3</sup>

## Verwerkingsadvies

Materiaal kan zonder meerprijs geleverd worden met een vochtgehalte van 7%. Het beste is het materiaal te walsen, 1e keer statisch walsen (rollen) 2e keer walsen met trilfunctie. Materiaal tonrond aanleggen of op afschot naar één zijde minimaal 3 tot 5%. Bij kleinere oppervlakten kan het Achterhoeks Padvast ook verdicht worden met een trilplaat. Het is wel belangrijk dat het materiaal niet te droog is, vaak ontstaat er dan op sommige plaatsen een split ophoping, die een zwakke plek gaan vormen.

## Voor wandel- en fietspaden:

Als onderlaag een waterdoorlatend zandpakket van permanent drainagezand min. 10 -15 cm;  
Verwerking in één laag; Minimaal 15 cm verdicht Achterhoeks Padvast 0/14;  
Verwerking in twee lagen:  
Minimaal 12- 13 cm funderingslaag 0/14 mm en daarboven 2 cm tot maximaal 3 cm toplaag van Achterhoeks Padvast 0/6 mm. Het voordeel hiervan is dat je een mooiere dichtere toplaag krijgt;

## Voor zwaardere toepassingen:

Bijvoorbeeld verharding van een parkeerplaats en grote inrit;  
Als onderlaag een waterdoorlatend zandpakket van minimaal 10 -15 cm;  
(of bestaande onderlaag moet al voldoende waterdoorlatend zijn),  
Minimaal 25 cm verdicht Achterhoeks Padvast 0/22 of 0/14;  
Als een toplaag van 3 cm de 0/14 of 0/6 mm.

Het verdient aanbeveling om het Achterhoeks Padvast na de eerste zetting met 2 tot 3 maanden nog een keer te verdichten. Het materiaal moet dan vochtig zijn, desnoods het padvast natsproeien voor een goed resultaat.

